



CT 14

EP-ÜLDMÄÄRE

TOOTE KIRJELDUS

Orapi CT 14 on kõrgevaliteetne liitummaare üldkasutuseks. Hea kinnitumine metallipinnale. Niiskus- ja tolmukindel. CT 14 määrab kuul- ja rull-laagrid, sõidukid, järelkarud, töömasinad. Sisaldab EP-, kulutuskindlaid ja oksüdeerimist takistavaid aineid. Ei sisalda raskemetalle.

Heakskiit: Aircraft industry (CT8N)PQ81600,NATOG414DCEA 301.

KASUTUSJUHEND

Puhasta määratav ala nt Orapi SDI New- efektiivpuhastajaga ja kanna maaret ühetasase kihina pinnale. Aerosool: Pihusta ühetasane kiht, lase lahustil haihtuda. Kui soovid paksemat kihti, korda tegevust. Maarde võib eemaldada nt Orapi SDI New- efektiivpuhastajaga.



TEHNILINE TEAVE

NLGI klass	2
Elastsus (NFT 60-132)	265/295
Värv	pruun
Kasutustemperatuur	-30 °C...+165 °C
Sulamispunkt	180 °C
4-palli keevitumistest	315 kg
EMCOR Antikorrosiivsed omadused	0
DN mm x tr/min	> 250 000

KOOD: 150-4602A4 (AEROSOOL 650 ml)
 165-3602C4 (PADRUN 410 g)
 165-3602O4 (50 kg)